



## ALLBOND MS HIGH TACK

### 1 – ÜRÜN TANIMI

**Akfix AllBond MS High Tack;** Tek komponentli, yüksek yapışma ve ilk tutunma gücüne sahip, MS Polimer esaslı bir yapıştırıcıdır. Ağır yapı malzemelerinin sabitlenme ihtiyacı olmadan yapıştırılmasına olanak verir.

### 2 – ÖZELLİKLERİ

- Su geçirmezdir, hava nemiyle birlikte yumuşak ve elastik bir özelliğe kavuşur.
- Solvent içermez
- Tek komponentlidir
- Üzeri boyanabilir
- Kabarcık oluşumu yoktur
- Hacim kaybına uğramaz
- Astar gerektirmez (Ön test yapılması önerilir)
- Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapışma gücüne sahiptir.
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez
- **SCAQMD kural 1168 ile belirlenen LEED kredisi EQc4.1 “Low emitting products” protokolüncü belirlenen VOC miktarı ile uyumludur.**

### 3 - UYGULAMA ALANLARI

Farklı birçok yapı malzemesinin yapıştırılması için geliştirilmiş üniversal bir yapıştırıcıdır. Yapılarda, panel, profil ve farklı bir çok elemanın, taş, beton, ayna, cam, alçı leva, PU, PVC, poliester, plastik, seramik, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, ahşap gibi yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

Yaygın kullanım alanları:

- Cephe ve tavan kaplama elemanlarının sabitlenmesinde
- Ses izolasyon panellerinin montajında (taş yünü, ahşap ve plastik köpük paneller)
- Isı izolasyon panellerinin sabitlenmesinde (PUR, PIR, PS)
- İnşaat sektöründe çerçeve, kasa gibi bileşenlerin montajında
- Binalarda ahşap, plastik veya metal aksesuarların montajında
- Kapı eşiklerinin, pencere denizliklerinin, süpürgeliklerin ve kaplama plakalarının sabitlenmesinde

### 4 - KULLANIM ŞEKLİ

- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş tabancaya takılır
- Yapıştırıcı, yüzeye noktasal veya şerit halinde uygulanır. Şeritler dikey olarak uygulanmalıdır.



- Nem ve sıcaklığa bağlı olmak üzere, uygulama yapılan yüzeyler en fazla 5 dakika içerisinde bir araya getirilmelidir. Bu aşamada yapıştırılan yüzeyler tam hizalama için hareket ettirilebilir. İşlem bittiğinde yüzeyler birbiriyle tamamen temas edecek şekilde baskı uygulanmalıdır. ( elle veya kauçuk çekiç ile)
- Uygulama esnasında taşan yapıştırıcı spatula ile temizlenmelidir. Kürleşmemiş yapıştırıcı sanayi benzini (whitespirit) veya alkolle temizlenebilir. Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak temizlenebilir.
- Derzlerde genişliğin derinliğe oranı yaklaşık olarak 2:1 olmalıdır.

#### Sarfiyat (ort.)

Uygulama Genişliği	10mm	15mm	20 mm
Uygulama Derinliği	5mm	8mm	10 mm
Verim /290ml	6 metre	2.5 metre	1.5 metre

#### 5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Hacim	Koli içi ôdeti
High Tack	290ml	12
High Tack Sosis	600ml	20

#### 6- RAF ÖMRÜ

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 9 aydır.

#### 7- ÖNEMLİ

Birçok farklı yüzeye astar ihtiyacı olmadan yapışma özelliği gösterir ancak emin olunmadığı takdirde kullanım öncesinde ön test yapılması tavsiye edilir.



## 8- GÜVENLİK

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

## 9- TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Kimyasal yapısı</b>	: MS Polimer
<b>Kürleşme Sistemi</b>	: Hava nemi aracılığıyla
<b>Yoğunluk</b>	: 1.49 ± 0.03 gr/ml
<b>Görünüm/Renk</b>	: Pasta / Beyaz, Siyah ya da Gri
<b>Kabuk Bağlama Süresi</b>	: 15-20 dk (23°C ve %50 R.H.)
<b>Kürleşme Performansı</b>	: ~ 3,5 mm/ 24 saat (23°C ve %50 R.H.)
<b>Akma (ISO 7390)</b>	: 0 mm
<b>Shore A Sertliği (ISO 868)</b>	: 55 ±5
<b>Kopmada Uzama (ISO 37)</b>	: ≥ % 300
<b>Hacim Kaybı</b>	: < -%3 (23°C ve %50 R.H.)
<b>Çekme Dayanımı (ISO 37)</b>	: 3,0-3,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Isı Dayanımı</b>	: -40°C ile +90°C
<b>Uygulama Sıcaklığı</b>	: +5°C ile +40°C

## 10- NOT

AKKİM ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve AKKİM'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında AKKİM'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle AKKİM ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde AKKİM tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan AKKİM sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. AKKİM'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün AKKİM'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.